

TEHNIČKA INFORMACIJA

CHROMIND 2K MIX

NAMENA: Specijalni premaz napravljen je na osnovi visokokvalitetnih veziva i pigmenata.

UPOTREBA: - za lakiranje unutrašnjih površina motornih vozila , kao samostalan premaz u kombinaciji sa utvrđivačem 1100 (3:1) i 20% razređivača 2100
- za daljnja punjenja sprej-doza (raspršivači za manje popravke).

PODLOGA: Površina mora pre lakiranja biti izbrušena, čista i zaštićena 2K predlakom.

Prije lakiranja objekta nijansu treba obavzeno aplicirati na test-karton i provjeriti odgovara li zahtjevima.

Viskoznost	18–20 sek. Φ4/20 °C
Podaci za lakirerski pištolj	1,3–1,4 mm 2–4 bara
Debljina filma	2-3x = 50-60 µm
	Granična EU vrednost VOC za ovu vrstu proizvoda (kategorija II B (e)) pripremljenog za aplikaciju je 840 g/l. VOC ovog proizvoda pripremljenog za upotrebu je max.700 g/l.