


TEHNIČKA INFORMACIJA

CHROMIND MIX

NAMJENA: Specijalni premaz napravljen je na osnovi visokokvalitetnih veziva i pigmenata.

UPOTREBA: - za lakiranje unutrašnjih površina motornih vozila (kao samostalan premaz u kombinaciji sa 10% utvrdjivača 1100 i 40% razrjedjivača)
- za daljnja punjenja sprej-doza (raspršivači za manje popravke).

PODLoga: Površina mora prije lakiranja biti izbrušena, čista i zaštićena 2K predlakom.
Prije lakiranja objekta nijansu treba obavzeno aplicirati na test-karton i provjeriti odgovara li zahtjevima.

Viskoznost	20–22 sek. Φ4/20 °C
Podaci za lakirerski pištolj	1,2–1,4 mm 2–5 bara
Debljina filma	2 x = 17-23 µm
	Granična vrijednost HOS za ovu vrstu proizvoda (kategorija II B (e)) pripravljenog za aplikaciju je 840 g/l. HOS ovog proizvoda pripravljenog za uporabu je 810 g/l.